

### Opis i područje upotrebe

Tvornički pripremljena fugirna masa za fugiranje keramičkih, staklenih i kamenih pločica na podnim i zidnim površinama. Zahvaljujući iznimnoj nepromočivosti (aquastatic efekat) kapljice vode ostaju zadržane na površini. Aquastatic efekat čini ovaj proizvod vrlo pogodnim za površine koje se povremeno vlaže, npr: kupaonice, tuš kabine, kuhinje. Upotrebljava se na unutarnjim i vanjskim površinama. Posebno preporučljiva upotreba u slučajevima kada su pločice fiksirane na deformirane podove: podove sa podnim grijanjem, ploče od iverice ili gips-kartonske ploče. Ljepila za ljepljenje, armiranje i gletanje termoizolacionih ploča i sistema.

### Sastav

- Bijeli cement
- Fini krečnjački pijesak
- Oksidni pigmenti
- Aditivi

### Svojstva

- Dobra prionjivost
- Izvrsna mogućnost obrade
- Univerzalno postavljanje
- Aquastatic efekat

### Priprema podloge

Sa rubova pločica se prethodno ukloni prljavština. Prije nanošenja fuge rubovi pločica se navlaže spužvom.

### Priprema materijala i obrada

U čistu posudu nalije se voda (0,30 l/kg) i uz ručno ili strojno miješanje postupno se dodaje prah. Miješa se dok se ne postigne potpuno homogena masa, bez grudvica. Masa se ostavi mirovati 10 min. i potom ponovno promiješa i spremna je za upotrebu. Masa se utiskuje u fugu, koso na smjer fuge pomoću gumene lopatice ili gletera. Nakon otprilike 15 minuta film na pločicama će promijeniti boju i tada površinu očistimo čistom mokrom spužvom i ispoliramo suhom krpom. Prohodnost nakon 9 h od završetka radova. Prvi kontakt s vodom dopušten nakon 24 sata. Prvih 5 dana po nanošenju mase koristiti samo čistu vodu, bez deterdženta. Fuge dostižu punu vodonepropustljivost 5 dana po nanošenju mase.

### Uvjeti obrade

Temperatura podloge i zraka ne smije biti manja od +5° C. U toku stvrdnjavanja minimalno 3 dana štititi od smrzavanja.

### Potrošnja

Ovisno o veličini pločice i širini fuge:

Dim.ploč. (cm)	Širina fuge (mm)	Potrošnja (kg/m <sup>2</sup> )
5x5	2	0,50
5x5	3	0,70
10x10	2	0,40
15x15	3	0,40

### Pakiranje

PVC kanta á 2 kg.

### Uvjeti skladištenja i rok upotrebe

U suhim prostorijama na drvenim paletama.

Najmanje 24 mjeseca u originalnoj zatvorenoj ambalaži na paletama u suhim i zračenim prostorijama.



**miličević** d.o.o. Kreševo, BiH

Tehničke upute navedene u ovoj publikaciji nastale su na temelju naših iskustava i s cilje da prilikom upotrebe proizvoda postignu optimalni učinak. Za štetu koja je prouzročena zbog pogrešnog izbora proizvoda, njegove nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Miličević d.o.o. Kreševo pridržava pravo za sve kasnije izmjene i dopune. **Svibanj/maj 2011.**