

## 700

MINERALNI STRUKTURNI DEKORATIVNI MALTER  
U BOJI

## 700 NW

MINERALNI STRUKTURNI DEKORATIVNI MALTER  
PRIRODNO BIJELO

## 700 EW

MINERALNI STRUKTURNI DEKORATIVNI MALTER  
EXTRA BIJELO

### Opis i područje upotrebe

Tvornički pripremljeni malteri za završni sloj, sirovobijele ili extra bijele boje, kao i u paleti boja sa ton karte za fasadne površine ili unutarnje površine na temeljnim malterima ili prethodno obrađenim građevinskim pločama.

### Sastav

- Kreč
- Bijeli cement
- Gips (Milfas 351)
- Fini krečnjački pijesak bijeli
- Aditivi
- Oksidne boje

### Svojstva

- Ekološki preporučljivi
- Visoka paropropusnost
- Dobra prionjivost
- Dobra vodoodbojnost
- Visoka postojanost
- Široka mogućnost postizanja željenog dekorativnog izgleda zaglađene, vučene ili zaribane strukture

### Priprema podloge

Podloga treba biti čista, bez mraza, bez sipkih dijelova i pukotina.

### Priprema materijala i obrada

U čistu posudu ulije se voda (0,24 l vode/1 kg suhe mase) i uz ručno ili strojno miješanje postupno se dodaje prah. Miješa se dok se ne postigne potpuno homogena masa, bez grudvica. Ostavi se da odstoji 5-10 minuta, potom se još jedanput izmiješa i masa je spremna za upotrebu. Tokom rada masu više puta promiješati kako se granulatna zrna ne bi taložila. Nanosi se metalnom gletaricom u debljini najkрупnijeg granulatnog zrna, a zatim utrljava, povlači ili zaribava radi postizanja željene strukture. Nanosi se bez prekida, od ivice do ivice zida.

### Uvjeti obrade

Temperatura podloge i zraka od +5 do 30° C. Površine koje su pod direktnim djelovanjem sunca i jakog vjetrova potrebno je zaštititi pomoću zaštitne zavjese.

### Potrošnja

1,2 mm: 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
1,5 mm: 2,7 kg/m<sup>2</sup>  
2,0 mm: 3,0 kg/m<sup>2</sup>  
3,0 mm: 4,0 kg/m<sup>2</sup>

### Pakiranje

Papirna vreća á 25 kg.

### Uvjeti skladištenja i rok upotrebe

U suhim prostorijama na drvenim paletama.  
Rok upotrebe 6 mjeseci u originalnoj ambalaži.



**miličević** d.o.o. Kreševo, BiH

Tehničke upute navedene u ovoj publikaciji nastale su na temelju naših iskustava i s cilje da prilikom upotrebe proizvoda postignu optimalni učinak. Za štetu koja je prouzročena zbog pogrešnog izbora proizvoda, njegove nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Miličević d.o.o. Kreševo pridržava pravo za sve kasnije izmjene i dopune. **Svibanj/maj 2011.**