

950

MALTER ZA ZIDANJE ZIDOVA
STANDARDNIH STATIČKIH ZAHTJEVA

920

MALTER ZA ZIDANJE ZIDOVA
VISOKIH STATIČKIH ZAHTJEVA

Opis i područje upotrebe

Gotovi tvornički izmiješan suhi malter na bazi cementa, kreča i krečnjačkog pjeska granulacije 0-4 mm.
Koriste se kao zidarski mort za zidanje zidova od svih vrsta materijala (opeka, opečni blokovi, cement-betonski blokovi, kamen i dr.) kod standardnih (MILFAS 950) i visokih statičkih zahtjeva (MILFAS 920).

Sastav

- Cement
- Kreč
- Krečnjačko zrno 0-4 mm

Svojstva

- Dobra strojna i ručna obrada
- Visoka prionjivost
- Visoka izdašnost

Priprema podloge

Podloga mora biti čista, opršena i čvrsta prije nanošenja maltera.

Priprema materijala i obrada

Sadržaj vreće se miješa ručno ili strojno u mješalici uz dodavanje 6,5-7 l čiste vode. Miješa se do postizanja homogene mase. Pripremljena masa ugrađuje se u roku od 2 sata. Malter se nanosi po cijeloj dužini zida, uz formiranje udubljenja u sredini sloja. Fuga se obavezno ispuni malterom za zidanje, u suprotnom se povećava potrošnja podložnog maltera, a kasnije postoji i mogućnost od njenog pucanja uslijed nejednakosti vodoupojnosti.

Uvjeti obrade

Za vrijeme obrade i kasnijeg sušenja temperatura okoline i podloge ne smije biti niža od +5° C niti viša od +30° C. Štititi od smrzavanja, prebrzog sušenja uslijed izravnog djelovanja sunca, te kiše.

Potrošnja

Ovisno o dimenzijama zida i vrsti korištenog materijala:

OPEKA: d= 12 cm cca 50 kg/m²
d= 25 cm cca 100 kg/m²

BLOK: d= 25 cm cca 50 kg/m²
d= 30 cm cca 60 kg/m²

Pakiranje

Papirna vreća á 40 kg.

Uvjeti skladištenja i rok upotrebe

U suhim prostorijama na drvenim paletama.

Rok upotrebe 6 mjeseci u originalnoj ambalaži.

Upozorenje na opasnost

Djeluje nadražujuće. Štititi kožu, sluzokožu i oči.



miličević d.o.o. Kreševo, BiH

Tehničke upute navedene u ovoj publikaciji nastale su na temelju naših iskustava i s cilje da prilikom upotrebe proizvoda postignu optimalni učinak. Za štetu koja je prouzročena zbog pogrešnog izbora proizvoda, njegove nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjene i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Miličević d.o.o. Kreševo pridržava pravo za sve kasnije izmjene i dopune. **Svibanj/maj 2011.**