

Opis i područje upotrebe

MILPOL se koristi za bojenje unutrašnjih zidova i stropova. Ne sadrži konzervanse niti sredstva za otapanje i omešavanje pa je psihološki prihvatljiva i naročito prihvatljiva unutrašnja boja za alergične osobe.

MILCOLOR se koristi za bojenje vanjskih zidova (fasadnih površina) sa prethodno nanešenim mineralnim podlogama.

Sastav

- Na bazi vinilacetatnog kopolimera (Milpol)
- Na bazi disperzionog vezivnog sredstva (Milcolor)

Svojstva

MILPOL:

- Visoko izražena pokrovnost
- Visoka paropropusnost
- Dobra vezivost za mineralne podlove
- Sjaj tupo mat
- Može se prati

MILCOLOR:

- Visoko izražena pokrovnost
- Visoka vodooodbojnost
- Otpornost na vanjske utjecaje
- Efekat fungicidnosti i algicidnosti

Priprema podlove

Podloga treba biti suha, čista, bez sipkih dijelova i pukotina. Prije nanošenja boje impregnira se sa M I L F A S G R U N D - A .

Priprema materijala i obrada

Na podlogu se nanosi valjkom ili kistom. Ukoliko podloga ima izraženo svojstvo upijanja prvi se namaz razrijedi sa najviše do 10% vode uz miješanje. Drugi sloj boje nanosi se nakon 12 sati. Drugi premaz se razrjeđuje sa najviše 3% vode. Potpuno sušenje boje nakon 24 sata, ovisno o vremenskim prilikama. Alat odmah nakon upotrebe oprati. **Ne miješati sa drugim premazima ili razrjeđivačima.**

Uvjeti obrade

Temperatura podlove i zraka od +5 do 30° C. Površine koje su pod direktnim djelovanjem sunca i jakog vjetra potrebno je zaštитiti pomoću zaštitne zavjese. Vrijeme sušenja (pri T=20°C, relativna vlažnost 65%) cca 4-6 h (suho na dodir), odnosno cca 24 h (stanje kada nije potrebna zaštita od oborina).

Potrošnja

0,15-0,25 kg/m²

Pakiranje

PVC kanta á 25 kg.

Milpol i:

PVC kanta á 10 i 5 kg

Uvjeti skladištenja i rok upotrebe

Najmanje 6 mjeseci u originalnoj zatvorenoj ambalaži u suhim i zračenim prostorijama, zaštićeno od izravnog djelovanja sunca. NE SMIJE SMRZNUTI!



miličević d.o.o. Kreševo, BiH

Tehničke upute navedene u ovoj publikaciji nastale su na temelju naših iskustava i s cilje da prilikom upotrebe proizvoda postignu optimalni učinak. Za štetu koja je prouzročena zbog pogrešnog izbora proizvoda, njegove nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Miličević d.o.o. Kreševo pridržava pravo za sve kasnije izmjene i dopune. **Svibanj/maj 2011.**