

STANDARD

CEMENTNO LJEPILO ZA UNUTARNJE PLOČICE

FLEXIBEL

CEMENTNO LJEPILO ZA VANJSKE PLOČICE

595

CEMENTNO LJEPILO ZA UNUTARNJU KERAMIKU

Opis i područje upotrebe

Tvornički pripremljena građevinska ljepila za ljepljenje zidne i podne spoljne i unutarnje keramike, ploča od kamena i dr.

Milfas Standard namijenjen je ljepljenju unutarnje zidne i podne keramike.

Milfas Flexibel namijenjen je ljepljenju vanjske zidne i podne keramike, odnosno keramike sa izrazitim termičkim opterećenjem.

Milfas 595 namijenjen je ljepljenju unutarnje zidne keramike.

Sastav

- Cement
- Fini krečnjački pijesak
- Filer
- Aditivi

Svojstva

- Netopivi u vodi
- Fleksibilni
- Otporni na mraz i vlagu (Milfas Flexibel)

Priprema podloge

Podloga treba biti čista, bez sipkih dijelova, navlažiti je prije ugradnje.

Priprema materijala i obrada

U čistu posudu ulije se voda (0,28 l/1 kg) i uz ručno ili strojno miješanje postupno se dodaje ljepilo. Miješa se dok se ne postigne potpuno homogena masa, bez grudvica. Ostavi se da odstoji 5-10 minuta, potom se još jednom izmiješa i masa je spremna. Gotova masa se nanosi nazubljenom gletaricom u sloju 2-3 mm. Ako se masa koristi za obloge sa posebno jakim opterećenjem preporučuje se nanošenje ljepila i na podlogu. Pripravljena masa može se koristiti do 4 sata. Podloga je prohodna nakon 24 sata, kada je moguće i fugiranje. Potpuna opteretivost podloge je nakon 7 dana. Gornji podaci su za t=20°C. Ovisno o temperaturi zraka i podloge gornji parametri se mijenjaju.

Uvjeti obrade

Temperatura podloge i zraka ne smije biti manja od +5° C. U toku stvrdnjavanja minimalno 3 dana štititi od smrzavanja.

Potrošnja

cca 1,2 kg/m² za sloj d=10 mm

Pakiranje

Papirna vreća á 25 kg.

Uvjeti skladištenja i rok upotrebe

U suhim prostorijama na drvenim paletama.

Rok upotrebe 12 mjeseci u originalnoj ambalaži.

**miličević** d.o.o. Kreševo, BiH

Tehničke upute navedene u ovoj publikaciji nastale su na temelju naših iskustava i s cilje da prilikom upotrebe proizvoda postignu optimalni učinak. Za štetu koja je prouzročena zbog pogrešnog izbora proizvoda, njegove nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Miličević d.o.o. Kreševo pridržava pravo za sve kasnije izmjene i dopune. **Svibanj/maj 2011.**