

SNWSILIKATNI DEKORATIVNI MALTER
PRIRODNO BIJELI**SRP**SILIKATNI ZARIBANI MALTER
(REIBEPUTZ)**SSP**SILIKATNI UTRLJANI MALTER
(SCHEIBENPUTZ)**Opis i područje upotrebe**

Gotovi tvornički tankoslojni završno-dekorativni malter na bazi organskog veziva i kalijevog vodenog stakla sa karakterističnom vodoravno, vertikalno ili kružno zaribanom, hrastovoj kori sličnom površinom za fasade, unutrašnje zidove, kao i za sve vrste fino obrađenih građevinskih podloga (fini mineralni malteri, gips-kartonske i vlaknocementne ploče, ploče od iverice). Malter granulacija 1,5, 2,0 i 3,0 mm koristi se za dekorativnu zaštitu fasadnih i unutarnjih zidnih površina, a granulacija 1,2 mm preporučuje se samo za finu obradu ukrasnih obruba.

Sastav

- Fini krečnjački pjesak
- Kalijevo vodeno staklo
- Aditivi

Svojstva

- Čvrstoća
- Visoka paropropusnost
- Otpornost na plinove, UV zrake i druge atmosferilije
- Dobra prionjivost
- Dobra vodooodbojnost
- Visoka postojanost
Široka mogućnost postizanja željenog dekorativnog izgleda

Priprema podlage

Podloga treba biti čista, bez mraza, bez sipkih dijelova i pukotina.

Priprema materijala i obrada

Sadržaj posude dobro promiješati, ako je potrebno masu razrijediti MILFAS UNIVERZALNIM SILIKATNIM TEMELJNIM PREMAZOM (GRUNDOM), najviše do 1%. Nanosi se čeličnom gletaricom u debljini najkrupnijeg zrna, a potom se zaribava do željene teksture. Nanosi se bez prekida, od ivice do ivice zida.

Uvjeti obrade

Temperatura podlage i zraka od +5 do 30° C. Površine koje su pod direktnim djelovanjem sunca i jakog vjetra potrebno je zaštiti pomoću zaštitne zavjese.

Potrošnja

1,2 mm:	2,1 kg/m ²
1,5 mm:	2,4 kg/m ²
2,0 mm:	2,7-3,0 kg/m ²
3,0 mm:	3,5-3,8 kg/m ²

Pakiranje

PVC kanta á 25 kg.

Uvjeti skladištenja i rok upotrebe

Najmanje 6 mjeseci u originalnoj zatvorenoj ambalaži u suhim i zračenim prostorijama, zaštićeno od izravnog djelovanja sunca. NE SMIJE SMRZNUTI!

**miličević** d.o.o. Kreševo, BiH

Tehničke upute navedene u ovoj publikaciji nastale su na temelju naših iskustava i cilje da prilikom upotrebe proizvoda postignu optimalni učinak. Za štetu koja je prouzročena zbog pogrešnog izbora proizvoda, njegove nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Miličević d.o.o. Kreševo pridržava pravo za sve kasnije izmjene i dopune. **Svibanj/maj 2011.**